CARRARA® · EMPAQUETADURA TRENZADA

N3404

Empaquetadura trenzada · hilos sintéticos, dispersión de PTFE y lubricante sin silicona

Composición	**Hilos sintéticos · Dispersión de PTFE · Lubricante sin silicona**
Temperatura	**−100 a 250 °C**
pH	**2 a 12**
Fabricante	**CARRARA S.p.A., Italia**

01 DESCRIPCIÓN

La empaquetadura trenzada para bombas N3404 está hecha con hilos sintéticos impregnados con dispersión de PTFE y lubricantes sin silicona. Está disponible el estilo grafitizado N2609.

02 LÍMITES DE SERVICIO

Servicio	Presión bar	Presión psi	Vel. m/s	Vel. ft/min
Bombas alternativas	80	1200	2	400
Bombas centrífugas	10	150	10	2000

Temperatura −100 a 250 °C (−150 a 480 °F) · pH 2 a 12. Valores máximos por servicio, no simultáneos.

03 APLICACIONES

Empaquetadura para bombas de uso general. Esta empaquetadura es la mejor opción para sellar las bombas que funcionan en servicios generales.

04 SECCIONES Y RENDIMIENTO

Sección · mm	Pulgadas	m/kg	Sección · mm	Pulgadas	m/kg
3	1/8"	66,7	12	—	5,3
4	—	50,0	12,7	1/2"	4,8
5	3/16"	25,0	14	9/16"	4,0
6	—	20,0	16	5/8"	3,0
6,5	1/4"	16,7	17,5	—	2,6
8	5/16"	12,5	18	11/16"	2,4
9,5	3/8"	8,3	19	3/4"	2,1
10	—	7,7	22	7/8"	1,7
11	7/16"	6,3	25,5	1"	1,3

05 NOTAS TÉCNICAS

1. Nunca use el producto a la temperatura y presión máximas asociadas. Consulte al fabricante para obtener más información.
2. La temperatura máxima se puede mantener para exposiciones cortas.
3. El peso por metro y el peso del embalaje pueden tener una tolerancia de +/- 10%. Otras dimensiones y embalajes están disponibles bajo pedido.
4. Datos según la ficha técnica de CARRARA S.p.A. (carrara.it).